













# CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato Rettificato - Rectified Porcelain Stoneware

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS	VALORE VALUES
 <b>Dimensione media di ogni piastrella</b> Length and width of the average sizes tiles	10545-2	+0,5	CONFORME
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength	ISO 10545-4	<b>Spessore / Thickness &gt; 7,5 mm</b>	<b>Conforme</b> Comply with
		<b>Spessore / Thickness &lt; 7,5 mm</b>	
		<b>Modulo di rottura &gt; 1300 N</b> Breaking resistance > 35 N/mm <sup>2</sup> Module of ropture > 1300 N	
		<b>Sforzo di rottura &gt; 35 N/mm<sup>2</sup></b>	
		<b>Modulo di rottura &gt; 700 N</b> Breaking resistance > 32 N/mm <sup>2</sup> Module of ropture > 700 N	
		<b>Sforzo di rottura &gt; 32 N/mm<sup>2</sup></b>	
 <b>Resistenza all'abrasione profonda</b> abrasion deep resistance	ISO-10545-6	minore di 175mm <sup>2</sup> (volume asportato-volume removed)	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Durezza (Scala Mohs)</b> Hardness (Mohs scale)	(EN 101)	<b>Non in vigore</b> Not in force	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance	ISO 10545-9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	ISO 10545-12	<b>Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> No sample must show breaks or evident alterations of the surface	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance	ISO 10545-13	<b>Metodica di prova disponibile</b> Testing method available	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance	ISO 10545-14	<b>Classe 3 min</b> Minimum class 3	<b>Conforme</b> Comply with
 <b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> No noticeable color change	<b>Campioni inalterati in brillantezza e colore</b> No change in brightness or color
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance	B.C.R.A.	> 0,40	<b>Valore fornito a richiesta</b> Value supplied on demand
	ASTM C 1028	> 0,60	
	ANSI A 137.1	> 0,42 WET	
	DIN 51130	10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12	
	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	
	AS/NZS 4586	SRV: 35-44	
	ENV 12633	-	
	BS 7976-2	> 36	

<sup>1</sup> Escluso i prodotti lappati / Polished products are excluded

\* Mohs ≥ 5 Superficie Lappata / Polished surface

Grado di variazione cromatica  
Degree of colour change

**V1** Aspetto uniforme  
Uniform appearance

**V2** Lieve variazione  
Slight appearance

**V3** Moderata variazione  
Moderate appearance

**V4** Forte variazione  
Substantial appearance

# IMBALLI PACKAGING

formato size	spessore thickness	imballo packaging	pz/scat pcs/box	mq/scat m <sup>2</sup> /box	kg/mq kg/sqm	scat/imb box/pack	pz totali pcs total	mq totali sqm total	kg/imb kg/pack	kg totali kg total		€
120x278	6,5 g	cassa/crate			15,40 19,61		20 15	66,80 50,10	140,00	1170,00 1131,50	L 260 H 42 P 137	145,00
	6,5 g	cassa/crate			15,40 19,61		da 1 a 10 pz		125,00			130,00
	6,5 g	cavalletto A-frame			15,40 19,61		40 30	133,60 100,20	150,00	2001,00 2115,00	L 290 H 10 P 137	280,00
120x240	9	cassa/crate			19,60		20	57,60	126,00	1255,00	L 266 H 43 P 136	115,00
					<b>kg/scat kg/box</b>							
120x120	9	pallet con sponde pallet with sides	2	2,88	56,45	21	42	60,48	40,00	1225,45	L 143 H 50 P 123	40,00
60x120	9	pallet	2	1,44	28,25	30	60	43,20	20,00	667,50		
7x120 battiscopa	6,5 - 9	scat/box	9	7,20								

I DATI RELATIVI AGLI IMBALLI E AI PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI  
INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

